

| Grammatura Substance | ISO 536 | g/m^2 | 90 | 100 | 115 | 130 | 150 | 170 |
|---------------------------------|----------------|----------|------|------|------|------|------|--------|
| Spessore Caliper | ISO 534 | μm | 70 | 76 | 84 | 95 | 108 | 122 |
| Volume specifico Bulk | ISO 534 | cm^3/g | 0.78 | 0.76 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.72 |
| Lucido Gardner Gloss Gardner | ISO 8254-1 | % | 71 | 73 | 77 | 78 | 78 | 78 |
| Bianco ISO Brightness ISO | ISO 2470 (D65) | % | 94.5 | 94.5 | 94.5 | 95 | 95 | 95 |
| Opacità Opacity ISO | ISO 2471 | % | 91 | 93.5 | 95 | 96 | 97 | 97 min |

 Finitura *Finishing* Gloss

 Tipo di stampa *Printing methods* Rotocalco *Rotogravure*

 Applicazioni *End uses* Bilanci, Brochure, Cataloghi, Copertine di libri, Copertine di riviste, Direct Mailing, Inserti, Libri d'arte, Libri di pregio, Periodici, Stampe commerciali
Business forms, Brochures, Catalogues, Books covers, Magazine covers, Direct Mailing, Inserts, Art books, Luxury books, Magazines, Commercial printing

I valori relativi ai singoli prodotti sono forniti a titolo esemplificativo e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Ogni valore è soggetto a determinate tolleranze.
Values referred to each quality are to be considered as reference data and could change without notice. Each value is subject to trade tolerances.