

Grammatura Substance	ISO 536	$g/m^2$	80	90	100	115	130	150	170	200	220	250	270	300	350	400
Spessore Caliper	ISO 534	$\mu m$	61	68	75	84	93	108	122	146	163	187	205	235	275	320
Volume specifico Bulk	ISO 534	$cm^3/g$	0.77	0.76	0.75	0.73	0.72	0.72	0.72	0.73	0.74	0.75	0.76	0.78	0.79	0.8
Lucido Gardner Gloss Gardner	ISO 8254-1	%	68	68	70	72	73	76	76	76	76	76	75	75	74	74
Grado di bianco CIE Whiteness	ISO 11475	%	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119
Bianco ISO Brightness ISO	ISO 2470 (D65)	%	94.5	94.5	94.5	94.5	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Opacità Opacity ISO	ISO 2471	%	89	91	93	94.5	96	97	98	98	98 min	98 min	98 min	98 min	98 min	99 min

 Finitura *Finishing*

Gloss

 Tipo di stampa *Printing methods*

 Offset in foglio *Sheet-fed offset*

 Applicazioni *End uses*

 Bilanci, Brochure, Calendari, Cataloghi, Copertine di libri, Copertine di riviste, Direct Mailing, Inserti, Libri d'arte, Libri di pregio, Opuscoli commerciali, Periodici, Riviste di alta qualità, Riviste di pregio, Stampe commerciali  
*Business forms, Brochures, Calendars, Catalogues, Books covers, Magazine covers, Direct Mailing, Inserts, Art books, Luxury books, Flyers, Magazines, High quality magazines, Luxury magazines, Commercial printing*

Note

80, 220 AND 270 ON REQUEST - 80, 220 E 270 SU RICHIESTA

 I valori relativi ai singoli prodotti sono forniti a titolo esemplificativo e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Ogni valore è soggetto a determinate tolleranze.  
 Values referred to each quality are to be considered as reference data and could change without notice. Each value is subject to trade tolerances.