

<b>Grammatura Substance</b>	<b>ISO 536</b>	<b>g/m<sup>2</sup></b>	<b>90</b>	<b>100</b>	<b>115</b>	<b>130</b>	<b>150</b>	<b>170</b>	<b>200</b>	<b>250</b>
Spessore <i>Caliper</i>	ISO 534	$\mu\text{m}$	73	80	92	104	120	139	168	215
Volume specifico <i>Bulk</i>	ISO 534	$\text{cm}^3/\text{g}$	0.81	0.8	0.8	0.8	0.8	0.82	0.84	0.86
Liscio Bekk <i>Smoothness Bekk</i>	ISO 5627	<i>s</i>	500	500	500	450	400	350	300	200
Lucido Gardner <i>Gloss Gardner</i>	ISO 8254-1	%	40 max	40 max	45 max	45 max	45 max	45 max	45 max	45 max
Bianco ISO <i>Brightness ISO</i>	ISO 2470 (D65)	%	97	97	97	97	97	97	97	97
Opacità <i>Opacity ISO</i>	ISO 2471	%	92.5	94	95	96	97	98	98 min	98 min

Finitura *Finishing* Satin

Tipo di stampa *Printing methods* Offset in foglio *Sheet-fed offset*

Applicazioni *End uses* Bilanci, Brochure, Calendari, Copertine di riviste, Libri d'arte, Libri illustrati, Libri per bambini, Locandine, Quartini pubblicitari  
*Business forms, Brochures, Calendars, Magazine covers, Art books, Illustrated books, Children books, Posters, Folders*

I valori relativi ai singoli prodotti sono forniti a titolo esemplificativo e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Ogni valore è soggetto a determinate tolleranze.  
*Values referred to each quality are to be considered as reference data and could change without notice. Each value is subject to trade tolerances.*