

| Grammatura Substance | ISO 536 | g/m² | 80 | 90 | 100 | 115 | 130 | 150 | 170 | 200 | 220 | 250 | 270 | 300 | 350 | 400 |
|-----------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Spessore <i>Caliper</i> | ISO 534 | <i>µm</i> | 61 | 68 | 75 | 84 | 93 | 108 | 122 | 146 | 163 | 187 | 205 | 235 | 275 | 320 |
| Volume specifico <i>Bulk</i> | ISO 534 | <i>cm³/g</i> | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.78 | 0.79 | 0.8 |
| Lucido Gardner <i>Gloss Gardner</i> | ISO 8254-1 | % | 68 | 68 | 70 | 72 | 73 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 75 | 75 | 74 | 74 |
| Grado di bianco CIE <i>Whiteness</i> | ISO 11475 | % | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 |
| Bianco ISO <i>Brightness ISO</i> | ISO 2470 (D65) | % | 94.5 | 94.5 | 94.5 | 94.5 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Opacità <i>Opacity ISO</i> | ISO 2471 | % | 89 | 91 | 93 | 94.5 | 96 | 97 | 98 | 98 | 98 min | 98 min | 98 min | 98 min | 98 min | 99 min |

Finitura *Finishing* Gloss

Tipo di stampa *Printing methods* Offset in foglio *Sheet-fed offset*

Applicazioni *End uses* Brochure, Cataloghi, Copertine di libri, Libri di pregio, Periodici, Report ambientali
Brochures, Catalogues, Books covers, Luxury books, Magazines, Environmental reports

Note 80,220 AND 270 ON REQUEST - 80, 220 E 270 SU RICHIESTA

I valori relativi ai singoli prodotti sono forniti a titolo esemplificativo e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Ogni valore è soggetto a determinate tolleranze.
Values referred to each quality are to be considered as reference data and could change without notice. Each value is subject to trade tolerances.