

Grammatura Substance	ISO 536	g/m²	80	90	100	115	130	150	170	200	220	250	270	300	350	400
Spessore <i>Caliper</i>	ISO 534	<i>µm</i>	61	68	75	84	93	108	122	146	163	187	205	235	275	320
Volume specifico <i>Bulk</i>	ISO 534	<i>cm³/g</i>	0.77	0.76	0.75	0.73	0.72	0.72	0.72	0.73	0.74	0.75	0.76	0.78	0.79	0.8
Lucido Gardner <i>Gloss Gardner</i>	ISO 8254-1	%	68	68	70	72	73	76	76	76	76	76	75	75	74	74
Grado di bianco CIE <i>Whiteness</i>	ISO 11475	%	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119
Bianco ISO <i>Brightness ISO</i>	ISO 2470 (D65)	%	94.5	94.5	94.5	94.5	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Opacità <i>Opacity ISO</i>	ISO 2471	%	89	91	93	94.5	96	97	98	98	98 min	98 min	98 min	98 min	98 min	99 min

Finitura *Finishing* Gloss

Tipo di stampa *Printing methods* Offset in foglio *Sheet-fed offset*

Applicazioni *End uses* Brochure, Cataloghi, Copertine di libri, Libri di pregio, Periodici, Report ambientali
Brochures, Catalogues, Books covers, Luxury books, Magazines, Environmental reports

Note 80,220 AND 270 ON REQUEST - 80, 220 E 270 SU RICHIESTA

I valori relativi ai singoli prodotti sono forniti a titolo esemplificativo e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Ogni valore è soggetto a determinate tolleranze.
Values referred to each quality are to be considered as reference data and could change without notice. Each value is subject to trade tolerances.