

<b>Grammatura Substance</b>	<b>ISO 536</b>	<b>g/m<sup>2</sup></b>	<b>80</b>	<b>90</b>	<b>100</b>	<b>115</b>	<b>130</b>	<b>150</b>	<b>170</b>	<b>200</b>	<b>220</b>	<b>250</b>	<b>270</b>	<b>300</b>	<b>350</b>	<b>400</b>
Spessore <i>Caliper</i>	ISO 534	<i>µm</i>	61	68	75	84	93	108	122	146	163	187	205	235	275	320
Volume specifico <i>Bulk</i>	ISO 534	<i>cm<sup>3</sup>/g</i>	0.77	0.76	0.75	0.73	0.72	0.72	0.72	0.73	0.74	0.75	0.76	0.78	0.79	0.8
Lucido Gardner <i>Gloss Gardner</i>	ISO 8254-1	%	68	68	70	72	73	76	76	76	76	76	75	75	74	74
Grado di bianco CIE <i>Whiteness</i>	ISO 11475	%	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119
Bianco ISO <i>Brightness ISO</i>	ISO 2470 (D65)	%	94.5	94.5	94.5	94.5	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Opacità <i>Opacity ISO</i>	ISO 2471	%	89	91	93	94.5	96	97	98	98	98 min	98 min	98 min	98 min	98 min	99 min

Finitura *Finishing* Gloss

Tipo di stampa *Printing methods* Offset in foglio *Sheet-fed offset*

Applicazioni *End uses* Brochure, Cataloghi, Copertine di libri, Libri di pregio, Periodici, Report ambientali  
*Brochures, Catalogues, Books covers, Luxury books, Magazines, Environmental reports*

Note 80,220 AND 270 ON REQUEST - 80, 220 E 270 SU RICHIESTA

I valori relativi ai singoli prodotti sono forniti a titolo esemplificativo e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Ogni valore è soggetto a determinate tolleranze.  
*Values referred to each quality are to be considered as reference data and could change without notice. Each value is subject to trade tolerances.*