

Grammatura Substance	ISO 536	$g/m^2$	80	90	100	115	130	150	170
Spessore Caliper	ISO 534	$\mu m$	66	73	80	92	104	120	136
Volume specifico Bulk	ISO 534	$cm^3/g$	0.83	0.81	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Liscio Bekk Smoothness Bekk	ISO 5627	s	500	500	500	500	450	400	350
Lucido Gardner Gloss Gardner	ISO 8254-1	%	40 max	40 max	40 max	45 max	45 max	45 max	45 max
Bianco ISO Brightness ISO	ISO 2470 (D65)	%	97	97	97	97	97	97	97
Opacità Opacity ISO	ISO 2471	%	91	92.5	94	95	96	97	98

Finitura *Finishing*

Satin

Tipo di stampa *Printing methods*

Roto Offset/Heatset Web-offset

Applicazioni *End uses*

Brochure, Cataloghi, Copertine di libri, Copertine di riviste, Libri di pregio, Periodici, Report ambientali  
*Brochures, Catalogues, Books covers, Magazine covers, Luxury books, Magazines, Environmental reports*

Note

80 GSM ON DEMAND - 80 GSM SU RICHIESTA

I valori relativi ai singoli prodotti sono forniti a titolo esemplificativo e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Ogni valore è soggetto a determinate tolleranze.  
*Values referred to each quality are to be considered as reference data and could change without notice. Each value is subject to trade tolerances.*