

<b>Grammatura Substance</b>	<b>ISO 536</b>	<b>g/m<sup>2</sup></b>	<b>60</b>	<b>70</b>	<b>80</b>	<b>90</b>	<b>100</b>	<b>120</b>
Spessore <i>Caliper</i>	ISO 534	$\mu\text{m}$	81	93	102	114	125	149
Volume specifico <i>Bulk</i>	ISO 534	$\text{cm}^3/\text{g}$	1.35	1.33	1.27	1.26	1.25	1.25
Ruvidità Bendtsen <i>Roughness Bendtsen</i>	ISO 8791-2	$\text{ml}/\text{min}$	280	280	280	300	300	320
Opacità <i>Opacity ISO</i>	ISO 2471	%	82.5	87	90	92	92.5	93

Finitura *Finishing* Uncoated

Tipo di stampa *Printing methods* Roto Offset *Heatset Web-offset*, Offset in foglio *Sheet-fed offset*

Applicazioni *End uses* Agende, Cataloghi, Libri di pregio, Libri illustrati  
*Diaries, Catalogues, Luxury books, Illustrated books*

I valori relativi ai singoli prodotti sono forniti a titolo esemplificativo e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Ogni valore è soggetto a determinate tolleranze.  
*Values referred to each quality are to be considered as reference data and could change without notice. Each value is subject to trade tolerances.*