

| Grammatura Substance | ISO 536 | g/m² | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 |
|--|----------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| Spessore <i>Caliper</i> | ISO 534 | μm | 81 | 93 | 102 | 114 | 125 | 149 |
| Volume specifico <i>Bulk</i> | ISO 534 | cm^3/g | 1.35 | 1.33 | 1.27 | 1.26 | 1.25 | 1.25 |
| Ruvidità Bendtsen <i>Roughness Bendtsen</i> | ISO 8791-2 | ml/min | 280 | 280 | 280 | 300 | 300 | 320 |
| Opacità <i>Opacity ISO</i> | ISO 2471 | % | 82.5 | 87 | 90 | 92 | 92.5 | 93 |

Finitura *Finishing* Uncoated

Tipo di stampa *Printing methods* Roto Offset *Heatset Web-offset*, Offset in foglio *Sheet-fed offset*

Applicazioni *End uses* Agende, Cataloghi, Libri di pregio, Libri illustrati
Diaries, Catalogues, Luxury books, Illustrated books

I valori relativi ai singoli prodotti sono forniti a titolo esemplificativo e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Ogni valore è soggetto a determinate tolleranze.
Values referred to each quality are to be considered as reference data and could change without notice. Each value is subject to trade tolerances.