



selena green

CARTE PER STAMPE DI PREGIO

FINE PAPERS

NATURALE SENZA LEGNO

UNICOATED WOODFREE PAPER

| Grammatura Substance | ISO 536 | g/m^2 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 170 |
|---|----------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Spessore Caliper | ISO 534 | μm | 89 | 93 | 100 | 102 | 114 | 125 | 137 | 150 | 175 | 216 |
| Volume specifico Bulk | ISO 534 | cm^3/g | 1.37 | 1.33 | 1.33 | 1.27 | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.25 | 1.25 | 1.27 |
| Ruvidità Bendtsen Roughness Bendtsen | ISO 8791-2 | ml/min | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 320 | 350 | 370 |
| Bianco ISO Brightness ISO | ISO 2470 (D65) | % | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| Opacità Opacity ISO | ISO 2471 | % | 87 | 90 | 91 | 92 | 93 | 95 | 96 | 97 | 98 | 98 |

Finitura *Finishing*

Uncoated

Tipo di stampa *Printing methods*

Roto Offset *Heatset Web-offset*, Offset in foglio *Sheet-fed offset*

Applicazioni *End uses*

Brochure, Guide, Libri di pregio, Libri illustrati, Reports finanziari
Brochures, Guidebooks, Luxury books, Illustrated books, Business reports

Note

110 E 170 SU RICHIESTA - 110 AND 170 ON DEMAND

I valori relativi ai singoli prodotti sono forniti a titolo esemplificativo e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Ogni valore è soggetto a determinate tolleranze.
Values referred to each quality are to be considered as reference data and could change without notice. Each value is subject to trade tolerances.

