

Grammatura Substance	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	90	100	115	135	150	200
Spessore Caliper	ISO 534	μm	115	128	148	173	195	260
Volume specifico Bulk	ISO 534	cm <sup>3</sup> /g	1.28	1.28	1.28	1.28	1.3	1.3
Ruvidità Bendtsen Roughness Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min	220	220	220	220	220	220
Liscio Bekk Smoothness Bekk	ISO 5627	s	30	30	30	30	30	30
Bianco ISO Brightness ISO	ISO 2470 (D65)	%	96	96	96	96	96	96
Opacità Opacity ISO	ISO 2471	%	91	92	94	95.5	96	98
a* a*	ISO 5631 (D65)	-	1.8	1.8	1.8	1.5	1.5	1.5
b* b*	ISO 5631 (D65)	-	-5.5	-5.5	-5.5	-5.3	-5.3	-5.3
L* L*	ISO 5631 (D65)	-	95.3	95.3	95.3	95.3	95.3	95.3

Finitura *Finishing*

Matt High Bulk

Tipo di stampa *Printing methods*

Roto Offset Heatset Web-offset, Offset in foglio Sheet-fed offset

Applicazioni *End uses*

Bilanci, Calendari, Cataloghi, Libri d'arte, Libri di pregio, Riviste di pregio  
Business forms, Calendars, Catalogues, Art books, Luxury books, Luxury magazines

I valori relativi ai singoli prodotti sono forniti a titolo esemplificativo e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Ogni valore è soggetto a determinate tolleranze.  
Values referred to each quality are to be considered as reference data and could change without notice. Each value is subject to trade tolerances.