



| Grammatura Substance | ISO 536 | g/m^2 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
|---------------------------------|----------------|----------|------|------|------|------|------|------|
| Spessore Caliper | ISO 534 | μm | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 |
| Volume specifico Bulk | ISO 534 | cm^3/g | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| Lucido Gardner Gloss Gardner | ISO 8254-1 | % | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Bianco ISO Brightness ISO | ISO 2470 (D65) | % | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 89 |
| Opacità Opacity ISO | ISO 2471 | % | 90 | 91.5 | 93 | 94 | 95 | 95.5 |

Finitura *Finishing*

Gloss

Tipo di stampa *Printing methods*

Offset in foglio *Sheet-fed offset*

Applicazioni *End uses*

Cataloghi, Direct Mailing, Libri di testo (scolastica), Libri illustrati, Opuscoli commerciali, Periodici, Stampe commerciali
Catalogues, Direct Mailing, School books, Illustrated books, Flyers, Magazines, Commercial printing

Note

90 GSM SU RICHIESTA - 90 GSM ON DEMAND

I valori relativi ai singoli prodotti sono forniti a titolo esemplificativo e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Ogni valore è soggetto a determinate tolleranze.
Values referred to each quality are to be considered as reference data and could change without notice. Each value is subject to trade tolerances.