



| Grammatura Substance | ISO 536 | g/m ² | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
|---|---|--------------------|------|------|------|------|-----|------|
| Spessore Caliper | ISO 534 | µm | 59 | 63 | 68 | 72 | 77 | 81 |
| Volume specifico Bulk | ISO 534 | cm ³ /g | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Ruvidità Bendtsen Roughness Bendtsen | ISO 8791-2 | ml/min | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Liscio Bekk Smoothness Bekk | ISO 5627 | s | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Lucido Gardner Gloss Gardner | ISO 8254-1 | % | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Bianco ISO Brightness ISO | ISO 2470 (D65) | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Opacità Opacity ISO | ISO 2471 | % | 91.5 | 92.5 | 93.5 | 94.5 | 95 | 95.5 |
| Finitura <i>Finishing</i> | Satin | | | | | | | |
| Tipo di stampa <i>Printing methods</i> | Offset in foglio <i>Sheet-fed offset</i> | | | | | | | |
| Applicazioni <i>End uses</i> | Cataloghi, Direct Mailing, Libri a fumetti (a colori), Libri di testo (scolastica), Libri illustrati, Libri per bambini, Manuali, Opuscoli commerciali, Periodici, Quaderni, Stampe commerciali <i>Catalogues, Direct Mailing, Comics (colour), School books, Illustrated books, Children books, Manuals, Flyers, Magazines, Exercise books, Commercial printing</i> | | | | | | | |
| Note | 90 GSM SU RICHIESTA - 90 GSM ON DEMAND | | | | | | | |

I valori relativi ai singoli prodotti sono forniti a titolo esemplificativo e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Ogni valore è soggetto a determinate tolleranze.
Values referred to each quality are to be considered as reference data and could change without notice. Each value is subject to trade tolerances.