

Grammatura Substance	ISO 536	<i>g/m²</i>	90	100	115	130	150
Spessore <i>Caliper</i>	ISO 534	<i>μm</i>	81	93	109	123	142
Volume specifico <i>Bulk</i>	ISO 534	<i>cm³/g</i>	0.9	0.93	0.95	0.95	0.95
Liscio Bekk <i>Smoothness Bekk</i>	ISO 5627	<i>s</i>	150	150	150	150	150
Lucido Gardner <i>Gloss Gardner</i>	ISO 8254-1	%	28	28	28	28	28
Grado di bianco CIE <i>Whiteness</i>	ISO 11475	%	125	125	125	125	125
Bianco ISO <i>Brightness ISO</i>	ISO 2470 (D65)	%	98	98	98	98	98
Opacità <i>Opacity ISO</i>	ISO 2471	%	93.5	95	96	97	98
Finitura <i>Finishing</i>	Matt						
Tipo di stampa <i>Printing methods</i>	Offset in foglio <i>Sheet-fed offset</i>						
Applicazioni <i>End uses</i>	Bilanci, Brochure, Libri d'arte, Libri illustrati, Libri per bambini, Locandine <i>Business forms, Brochures, Art books, Illustrated books, Children books, Posters</i>						
Note	90 GSM SU RICHIESTA - 90 GSM ON DEMAND						

I valori relativi ai singoli prodotti sono forniti a titolo esemplificativo e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Ogni valore è soggetto a determinate tolleranze.
Values referred to each quality are to be considered as reference data and could change without notice. Each value is subject to trade tolerances.