



respecta 100 web

SATIN

CARTE PER STAMPE DI PREGIO

FINE PAPERS

PATINATA SENZA LEGNO

COATED WOODFREE PAPER

| Grammatura Substance | ISO 536 | g/m ² | 90 | 100 | 115 | 130 | 150 | 170 | 200 |
|----------------------------------|----------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Spessore Caliper | ISO 534 | µm | 70 | 77 | 88 | 100 | 115 | 134 | 162 |
| Volume specifico Bulk | ISO 534 | cm ³ /g | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.79 | 0.81 |
| Liscio Bekk Smoothness Bekk | ISO 5627 | s | 500 | 500 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 |
| Lucido Gardner Gloss Gardner | ISO 8254-1 | % | 40 max | 40 max | 45 max | 45 max | 45 max | 45 max | 45 max |
| Grado di bianco CIE Whiteness | ISO 11475 | % | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 121 | 121 |
| Bianco ISO Brightness ISO | ISO 2470 (D65) | % | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Opacità Opacity ISO | ISO 2471 | % | 92.5 | 94 | 95 | 96 | 97 min | 98 min | 98 min |

Finitura *Finishing* Satin

Tipo di stampa *Printing methods* Roto Offset Heatset Web-offset

Applicazioni *End uses* Brochure, Cataloghi, Copertine di libri, Libri di pregio, Periodici, Report ambientali
Brochures, Catalogues, Books covers, Luxury books, Magazines, Environmental reports

I valori relativi ai singoli prodotti sono forniti a titolo esemplificativo e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Ogni valore è soggetto a determinate tolleranze.
Values referred to each quality are to be considered as reference data and could change without notice. Each value is subject to trade tolerances.

