



experia digi
SILK

CARTA PER STAMPA DI PREGIO

FINE PAPER

PATINATA SENZA LEGNO

COATED WOODFREE PAPER

| Grammatura Substance | ISO 536 | g/m ² | 90 | 100 | 115 | 130 | 150 | 170 | 200 | 250 | 270 | 300 | 350 |
|---------------------------------|----------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Spessore Caliper | ISO 534 | μm | 73 | 80 | 92 | 104 | 120 | 136 | 165 | 215 | 240 | 270 | 325 |
| Volume specifico Bulk | ISO 534 | cm ³ /g | 0.81 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.83 | 0.86 | 0.89 | 0.9 | 0.93 |
| Liscio Bekk Smoothness Bekk | ISO 5627 | s | 500 | 500 | 500 | 450 | 450 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Lucido Gardner Gloss Gardner | ISO 8254-1 | % | 40 max | 40 max | 45 max | 45 max | 45 max | 45 max | 45 max | 45 max | 45 max | 45 max | 45 max |
| Bianco ISO Brightness ISO | ISO 2470 (D65) | % | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Opacità Opacity ISO | ISO 2471 | % | 92.5 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 98 min | 98 min | 98 min | 98 min | 98 min |

Finitura *Finishing* Silk

Tipo di stampa *Printing methods* Digitale *Digital*

Applicazioni *End uses* Brochure, Libri di pregio, Libri illustrati, Quartini pubblicitari, Report ambientali, Reports finanziari, Riviste di pregio, Stampe commerciali
Brochures, Luxury books, Illustrated books, Folders, Environmental reports, Business reports, Luxury magazines, Commercial printing

Note 270 GSM A RICHIESTA - 270 GSM ON REQUEST

I valori relativi ai singoli prodotti sono forniti a titolo esemplificativo e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Ogni valore è soggetto a determinate tolleranze.
Values referred to each quality are to be considered as reference data and could change without notice. Each value is subject to trade tolerances.

 burgo