

Grammatura Substance	ISO 536	<i>g/m²</i>	50	55	60	70	75	80	90	100
Spessore <i>Caliper</i>	ISO 534	<i>μm</i>	66	72	78	90	96	102	114	124
Volume specifico <i>Bulk</i>	ISO 534	<i>cm³/g</i>	1.32	1.31	1.3	1.29	1.28	1.28	1.27	1.24
Ruvidità Bendtsen <i>Roughness Bendtsen</i>	ISO 8791-2	<i>ml/min</i>	220	220	220	250	250	250	250	250
Grado di bianco CIE <i>Whiteness</i>	ISO 11475	%	150	150	150	150	150	150	150	150
Bianco ISO <i>Brightness ISO</i>	ISO 2470 (D65)	%	102	102	102	102	102	102	102	102
Opacità <i>Opacity ISO</i>	ISO 2471	%	82	86	88	92	93	94	96	97

 Finitura *Finishing*

Uncoated

 Tipo di stampa *Printing methods*

 Roto Offset *Heatset Web-offset, Offset in foglio Sheet-fed offset*

 Applicazioni *End uses*

 Brochure, Guide, Libri illustrati, Manuali, Reports finanziari
Brochures, Guidebooks, Illustrated books, Manuals, Business reports

Note

100 GSM SU RICHIESTA - 100 GSM ON REQUEST

I valori relativi ai singoli prodotti sono forniti a titolo esemplificativo e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Ogni valore è soggetto a determinate tolleranze.
Values referred to each quality are to be considered as reference data and could change without notice. Each value is subject to trade tolerances.