



CARTA PER STAMPA DI PREGIO
FINE PAPER
NATURALE SENZA LEGNO
UNCOATED WOODFREE PAPER

Grammatura Substance	ISO 536	g/m²	70	80	90	100
Spessore <i>Caliper</i>	ISO 534	μm	81	92	102	113
Volume specifico <i>Bulk</i>	ISO 534	cm^3/g	1.15	1.15	1.13	1.13
Ruvidità Bendtsen <i>Roughness Bendtsen</i>	ISO 8791-2	ml/min	120	120	120	120
Grado di bianco CIE <i>Whiteness</i>	ISO 11475	%	150	150	150	150
Bianco ISO <i>Brightness ISO</i>	ISO 2470 (D65)	%	102	102	102	102
Opacità <i>Opacity ISO</i>	ISO 2471	%	93	94	96	97
Finitura <i>Finishing</i>	Treated, Uncoated					
Tipo di stampa <i>Printing methods</i>	High speed inkjet Full Colour, Pigmented ink					
Applicazioni <i>End uses</i>	Bilanci, Fatture, Libri di testo (scolastica), Libri illustrati a colori, Libri in bianco e nero, Manuali, Polizze assicurative, Resoconti bancari, Stampa transazionale <i>Business forms, Invoices, School books, Full Colour books, B&W books, Manuals, Policies, Bank statements, Transactional mailings</i>					
Note	70 E 100 GSM SU RICHIESTA - 70 AND 100 GSM ON DEMAND					

I valori relativi ai singoli prodotti sono forniti a titolo esemplificativo e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Ogni valore è soggetto a determinate tolleranze.
Values referred to each quality are to be considered as reference data and could change without notice. Each value is subject to trade tolerances.

