



evo plus

CARTA PER STAMPA DI PREGIO

FINE PAPER

NATURALE SENZA LEGNO

UNCOATED WOODFREE PAPER

| Grammatura Substance | ISO 536 | g/m ² | 70 | 80 | 90 | 100 | 115 |
|---|--|--------------------|------|------|------|------|-----|
| Spessore Caliper | ISO 534 | μm | 77 | 88 | 99 | 110 | 127 |
| Volume specifico Bulk | ISO 534 | cm ³ /g | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Ruvidità Bendtsen Roughness Bendtsen | ISO 8791-2 | ml/min | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Liscio Bekk Smoothness Bekk | ISO 5627 | s | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Grado di bianco CIE Whiteness | ISO 11475 | % | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Bianco ISO Brightness ISO | ISO 2470 (D65) | % | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Opacità Opacity ISO | ISO 2471 | % | 92.5 | 93.5 | 95.5 | 96.5 | 98 |
| Finitura <i>Finishing</i> | Treated, Uncoated | | | | | | |
| Tipo di stampa <i>Printing methods</i> | Dye and pigmented ink, High speed inkjet Full Colour | | | | | | |
| Applicazioni <i>End uses</i> | Bilanci, Brochure, Coupons, Fatture, Libri di testo (scolastica), Libri illustrati a colori, Manuali, Stampa transpromozionale <i>Business forms, Brochures, Coupons, Invoices, School books, Full Colour books, Manuals, Transpromo mailings</i> | | | | | | |
| Note | 100,115 GSM SU RICHIESTA - 100,115 GSM ON DEMAND | | | | | | |

I valori relativi ai singoli prodotti sono forniti a titolo esemplificativo e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Ogni valore è soggetto a determinate tolleranze.
Values referred to each quality are to be considered as reference data and could change without notice. Each value is subject to trade tolerances.

