



Grammatura Substance	ISO 536	g/m ²	60	70	75	80	90	100
Spessore Caliper	ISO 534	μm	78	90	96	102	113	124
Volume specifico Bulk	ISO 534	cm ³ /g	1.3	1.28	1.28	1.27	1.26	1.24
Ruvidità Bendtsen Roughness Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min	250	250	250	250	250	250
Grado di bianco CIE Whiteness	ISO 11475	%	148	148	148	148	148	148
Bianco ISO Brightness ISO	ISO 2470 (D65)	%	100	100	100	100	100	100
Opacità Opacity ISO	ISO 2471	%	88	92	93	94	96	97
Finitura <i>Finishing</i>	Uncoated							
Tipo di stampa <i>Printing methods</i>	Roto Offset/Heatset Web-offset, Laser dry toner							
Applicazioni <i>End uses</i>	Bilanci, Fatture, Lettura ottica OCR, Libri di testo (scolastica), Libri in bianco e nero, Manuali, Stampa meccanografica (modulo continuo), Stampanti meccanografiche laser <i>Business forms, Invoices, OCR Recognition, School books, B&W books, Manuals, Data processing and continuous forms printers, Laser data processing and continuous form printers</i>							
Note	100 GSM SU RICHIESTA - 100 GSM ON REQUEST							

I valori relativi ai singoli prodotti sono forniti a titolo esemplificativo e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Ogni valore è soggetto a determinate tolleranze.
Values referred to each quality are to be considered as reference data and could change without notice. Each value is subject to trade tolerances.