



CARTA PER STAMPA DI PREGIO

FINE PAPER

PATINATA SENZA LEGNO

COATED WOODFREE PAPER

| Grammatura Substance | ISO 536 | g/m² | 80 | 90 | 100 | 115 | 130 | 150 | 170 | 200 |
|---------------------------------|----------------|------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Spessore Caliper | ISO 534 | μm | 66 | 73 | 80 | 92 | 104 | 120 | 139 | 168 |
| Volume specifico Bulk | ISO 534 | cm^3/g | 0.83 | 0.81 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.82 | 0.84 |
| Liscio Bekk Smoothness Bekk | ISO 5627 | s | 500 | 500 | 500 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 |
| Lucido Gardner Gloss Gardner | ISO 8254-1 | % | 40 max | 40 max | 40 max | 45 max | 45 max | 45 max | 45 max | 45 max |
| Bianco ISO Brightness ISO | ISO 2470 (D65) | % | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Opacità Opacity ISO | ISO 2471 | % | 91 | 92.5 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 98 min |

Finitura *Finishing* Satin

Tipo di stampa *Printing methods* Digitale *Digital*

Applicazioni *End uses* Brochure, Calendari, Copertine di riviste, Libri d'arte a bassa tiratura, Libri illustrati, Locandine, Quartini pubblicitari, Report aziendali
Brochures, Calendars, Magazine covers, Short run Art Books, Illustrated books, Posters, Folders, Annual Reports

I valori relativi ai singoli prodotti sono forniti a titolo esemplificativo e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Ogni valore è soggetto a determinate tolleranze.
Values referred to each quality are to be considered as reference data and could change without notice. Each value is subject to trade tolerances.

