

Grammatura Substance	ISO 536	g/m ²	200	250	300	350
Spessore Caliper	ISO 534	μm	190	240	297	347
Liscio Bekk Smoothness Bekk	ISO 5627	s	250	200	180	140
Lucido Gardner Gloss Gardner	ISO 8254-1	%	70	70	70	70
Grado di bianco CIE Whiteness	ISO 11475	%	128	128	128	128
Bianco ISO Brightness ISO	ISO 2470 (D65)	%	100	100	100	100
a* a*	ISO 5631 (D65)	-	2.2	2.2	2.2	2.2
b* b*	ISO 5631 (D65)	-	-9	-9	-9	-9
L* L*	ISO 5631 (D65)	-	95	95	95	95
Rigidità Taber 15 gradi Long. Stiffness Taber 15 degrees MD	ISO 2493	mNm	3	4	8.6	13
Rigidità Taber 15 gradi Trasv. Stiffness Taber 15 gradi CD	ISO 2493	mNm	1.5	2.3	4	6
Rigidità L&W 15 gradi Long. Stiffness L&W 15 degrees MD	ISO 2493	mN	60	80	180	250
Rigidità L&W 15 gradi Trasv. Stiffness L&W 15 degrees CD	ISO 2493	mN	30	45	80	120

Finitura *Finishing* Gloss

Tipo di stampa *Printing methods* Digitale *Digital*, Offset in foglio *Sheet-fed offset*

Applicazioni *End uses*

I valori relativi ai singoli prodotti sono forniti a titolo esemplificativo e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Ogni valore è soggetto a determinate tolleranze.
Values referred to each quality are to be considered as reference data and could change without notice. Each value is subject to trade tolerances.