



**prisma UP**  
GLOSS

CARTONCINI PER STAMPE DI PREGIO

FINE CARDBOARDS

CARTONCINO DI PURA CELLULOSA

SBS CARDBOARD

<b>Grammatura Substance</b>	<b>ISO 536</b>	<b>g/m<sup>2</sup></b>	<b>250</b>	<b>300</b>	<b>350</b>
Spessore Caliper	ISO 534	μm	245	300	350
Liscio Bekk Smoothness Bekk	ISO 5627	s	250	200	150
Lucido Gardner Gloss Gardner	ISO 8254-1	%	70	70	70
Grado di bianco CIE Whiteness	ISO 11475	%	128	128	128
Bianco ISO Brightness ISO	ISO 2470 (D65)	%	100	100	100
a* a*	ISO 5631 (D65)	-	2.2	2.2	2.2
b* b*	ISO 5631 (D65)	-	-9	-9	-9
L* L*	ISO 5631 (D65)	-	95	95	95
Rigidità Taber 15 gradi Long. Stiffness Taber 15 degrees MD	ISO 2493	mNm	4	8.6	13
Rigidità Taber 15 gradi Trasv. Stiffness Taber 15 gradi CD	ISO 2493	mNm	2.3	4	6
Rigidità L&W 15 gradi Long. Stiffness L&W 15 degrees MD	ISO 2493	mN	80	180	250
Rigidità L&W 15 gradi Trasv. Stiffness L&W 15 degrees CD	ISO 2493	mN	45	80	120

Finitura *Finishing* Gloss

Tipo di stampa *Printing methods* Digitale *Digital*, Offset in foglio *Sheet-fed offset*

Applicazioni *End uses*

I valori relativi ai singoli prodotti sono forniti a titolo esemplificativo e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Ogni valore è soggetto a determinate tolleranze.  
Values referred to each quality are to be considered as reference data and could change without notice. Each value is subject to trade tolerances.

 burgo