

Grammatura Substance	ISO 536	g/m ²	70	80	90	100	120	140	160
Spessore Caliper	ISO 534	μm	91	104	117	130	150	175	200
Volume specifico Bulk	ISO 534	cm ³ /g	1.3	1.3	1.3	1.3	1.25	1.25	1.25
Ruvidità Bendtsen Roughness Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min	300	300	300	300	300	300	300
Grado di bianco CIE Whiteness	ISO 11475	%	158	158	158	158	158	158	158
Bianco ISO Brightness ISO	ISO 2470 (D65)	%	110	110	110	110	110	110	110
Opacità Opacity ISO	ISO 2471	%	92	93	95	96	97	98	99
Finitura <i>Finishing</i>	Treated, Uncoated								
Tipo di stampa <i>Printing methods</i>	Dye and pigmented ink, High speed inkjet Full Colour								
Applicazioni <i>End uses</i>	Bilanci, Brochure, Coupons, Fatture, Libri di testo (scolastica), Libri illustrati a colori, Manuali, Stampa transpromozionale <i>Business forms, Brochures, Coupons, Invoices, School books, Full Colour books, Manuals, Transpromo mailings</i>								
Note	70 E 160 GSM SU RICHIESTA - 70 E 160 GSM ON REQUEST								

I valori relativi ai singoli prodotti sono forniti a titolo esemplificativo e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Ogni valore è soggetto a determinate tolleranze.
Values referred to each quality are to be considered as reference data and could change without notice. Each value is subject to trade tolerances.